

Potinkinis gruntas GT

- gerina sukibimą
- palengvina tinko užtrinimą
- apsaugo nuo druskų atsiradimo
- maža išeiga, paprasta naudoti



PRODUKTAS

Feidal GT potinkinis gruntas tai dispersinis gruntas, pagerinantis sintetinių tinkų sukibimą su mineraliniais paviršiais. Sumažina ir išlygina paviršiaus įgertį, palengvina tinkų dėjimą ir užtrinimą. Naudojant specialiai parinktus užpildus, sumažėja druskų atsiradimo rizika ant tinko paviršiaus. Produktas gali būti plaunamas vandeniu, bekvapis.

PASKIRTIS

Feidal GT potinkinį gruntą rekomenduojama naudoti prieš sintetinius tinkus „Feidal ThermoTop“ fasado šiltinimo sistemoje. Naudojamas ant tinkleliu armuotu klijų sluoksniu ir stipriems, švariems ir sausiems mineraliniams pagrindams, betoniniams paviršiams, taip pat gipso kartono plokštėms. Skirta naudoti viduje ir lauke.

SĄNAUDOS

0,2 – 0,3 kg/m²

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus ir sausas, jame neturi būti biologinės ir cheminės kilmės dėmių ir nuosėdų. Užterštą pagrindą reikia nuplauti ir nuriebalinti valymo priemone. Dumbliai ir (arba) grybeliai iš pagrindo turi būti pašalinti mechaniškai, po to nuplauti vandeniu ir dezinfekuoti fungicidine Feidal priemone. Sluoksniai, silpnai sukibę su pagrindu (pvz., birantis tinkas ar besilupantis dažai), turi būti pašalinti. Sugeriantys ir (arba) silpnai kreiduojuantys paviršiai turi būti padengti giliai įsiskverbiančiu gruntu. Nenaudokite gaminio ant horizontalių paviršių ar kitų statybinių elementų, kurie ilgą laiką yra veikiami vandens. Naujus mineralinius pagrindus (betoną, cementą ir cemento-kalkių tinką) galima gruntuoti tik išdžiovinus ir subrandinus (ne mažiau kaip 7 dienas, rekomenduojama 28 dienos). Rekomenduojamas užnešimo laikas ant šviežių mineralinių substratų:

- armuotas sluoksnis Feidal Mix II ir Mix II +, „ThermoTop“ izoliacijos sistemose - ne mažiau kaip 3 dienos

- cemento ir kalkių tinkai - virš 14 dienų
- plonasluoksniai mineraliniai polimeriniai tinkai - per 7 dienas
- betonas - virš 28 dienų

APDOROJIMAS

Produktas pristatomas paruoštas naudoti. Negalima skiesti. Gruntą tepkite teptuku, voleliu ar purkštuvu. Produktas turėtų būti tepamas esant + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūrai ir oro drėgmei iki 75%. Nenaudokite produkto kritulių metu. Gruntuotas paviršius turi būti apsaugotas nuo per greito išdžiūvimo (esant stipriam vėjui ar stipriems saulės spinduliams). Gruntuotas paviršius turi būti apsaugotas nuo atmosferos kritulių, kol jis visiškai sukietės. Maždaug + 20 ° C temperatūroje ir maždaug 65% drėgnumo džiovavimo laikas yra maždaug 6 valandos. Didesnė drėgmė ir žemesnė temperatūra padidina džiovavimo laiką.

Dėmesio! Prieš naudojimą patikrinkite spalvinto grunto atitikimą pasirinktai spalvai ir spalvos suderinamumą visose pakuotėse.

SAUGOJIMAS

Tinkamumo naudoti laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Saugokite produktą nuo užšalimo ir perkaitimo. Laikyti sausoje vietoje, ant padėklų, originalioje pakuotėje. Atviros pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Didžiausias saugojimo laikas: 24 mėnesiai uždaroje originalioje pakuotėje, aukštesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje.

versija 2019/04